

BAXAB微水泥

1) BASE基层防裂用料= Base粉+Base液(绿色) 如下圖:



第一步: 混合比例 = Base粉(2或3份) : Base液体(1份)

第二步: 在基础层上塗2层 BASE防裂层(使用金屬抹刀)

干燥时间: 每层2小時

涂布率: (2层) 1.8kg/m^2 (不含任何液体)

*混合物必须是奶油状的，如果结果是液体太多，就多加一半的粉末。
如果太稠密，则再加一半的液体。

2) BAXAB防水层用料= 液体A+液体B+成分C(色粉) 如下圖:



第一步: 混合比例 = 液体A(1份) : 液体B(2份) : 成分C(3份)

第二步: 在基层上塗1层BAXAB防水层(使用金屬抹刀)

干燥时间: 6小時

涂布率: (1层) 0.4kg/m^2 (不含任何液体)

***注意: 將 A 跟 B 組份先混合攪拌, 再將 C 組份倒入已混合的 AB 組份**

3) BAXAB(平滑)增强层+4) 抗污层準備成份如下圖:



层 = 增强层NF粉(色粉) + NF液体 + NF硬化剂

第一步: 混合比例 = NF粉(150克) : NF液体(100克) : NF硬化剂(16克)

第二步: 在基层上塗2层BAXAB(平滑)增强层(使用金屬抹刀或塑膠抹刀)

干燥时间: 每层2小時

涂布率: (2层) 0.33kg/m^2 (*不含任何液体)

***注意: NF硬化劑必須最後加入**



BAXAB抗污层/护甲 = 成分1 + 成分2

第一步: 混合比例 = 成分1(87克) : 成分2(13克)

第二步: 在基层上塗2层BAXAB抗污层

干燥时间: 每层2小時

涂布率: (2层) 0.1L/m^2 (*不含任何液体)

***注意: 使用塑膠抹刀涂**

3) BAXAB(质感)增强层+4) 抗污层準備成份如下圖:



增强层 = NF粉(色粉) + NF液体 + NF硬化剂

第一步: 混合比例 = NF粉(150克) : NF液体(100克) : NF硬化剂(16克)

第二步: 在基层上塗1层BAXAB(平滑)增强层(使用金屬抹刀或塑膠抹刀)

干燥时间: 2小時

涂布率: (1层) 0.17kg/m^2 (*不含任何液体)

***注意: NF硬化劑必須最後加入**



BAXAB抗污层/护甲 = 成分1 + 成分2

第一步: 混合比例 = 成分1(87克) : 成分2(13克)

第二步: 在基层上塗3层BAXAB抗污层

干燥时间: 每层2小時

涂布率: (2层) 0.1L/m^2 (*不含任何液体)

***注意: 使用塑膠抹刀涂**

所需工具和材料

- 金属抹刀（用于BASE基层）
- 塑料抹刀（用于Baxab，以及用于获取 "较少花纹"的饰面）
- 打磨纸（150-180目）
- 钻头+螺旋搅拌器（用于混合各种成分）
- 一个秤